

Liquid Mud DO40H

Hogedruk bunkerslang met spiraal			Hochdruck Bunkerschlauch mit Spirale			High pressure bunkering suction & delivery hose		
Geschikt voor het bunkeren van benzine, dieselolie en stookolie met een aromatengehalte tot 50%			Geeignet zum Bunkern von Benzin, Diesel und Heizöl mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%			Suitable for bunkering of gasoline, diesel oil, fuel oil with aromatic content up to 50%		
- Superieure olie-, slijtvaste en weersbestendige buitenwand - Binnenwand geschikt voor maximaal 55% aromaten - Ook geschikt voor zeewater, zoet water, modder, lucht en andere industriële toepassingen			- Hochwertige öl-, abrieb- und witterungsbeständige Decke - Innenseele geeignet für bis zu 55 % Aromaten - Auch geeignet für Seewasser, Süßwasser, Schlamm, Luft und andere industrielle Andwendungen			- Superior oil, abrasion and weather resistant cover - Tube suitable for up to 55% aromatics - Also suitable for seawater, fresh water, mud, air and other general purposes		
Materiaal binnen: NBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: CR Kleur uitwendig: Zwart Inlagen Textiel inlagen + stalen spiraal			Material Seele: NBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: CR Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal			Material tube: NBR Colour tube: Black Material cover: CR Colour cover: Black Reinforcements: Textiel inlagen + stalen spiraal		
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R < 10⁶ Ω/M] - Ingebed met stalen spiraal met hoge treksterkte (BS EN 10324:2004) - 40 Bar werkdruk, met 4:1 veiligheidsfactor			- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10⁶ Ω/M] - Eingebettet mit hoch zugfestige Stahldrahtspirale (BS EN 10324:2004) - 40 Bar Betriebsdruck, mit 4:1 Sicherheitsfaktor			- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10⁶ Ω/M] - Embedded with high tensile steel wire helix (BS EN 10324:2004) - 40 Bar working pressure, with 4:1 safety factor		
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuüm Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Geleiding Leitfähigkeit Conductivity -M-		
50.8	77.4	310	0.85	3850	40	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -30 °C Max. 100 °C		
76.1	105.4	460	0.85	5810	40	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 40 bar Max. 40 bar		
101.6	138.5	620	0.85	10070	40	Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 160 bar Max. 160 bar		
127	163.5	770	0.85	12110	40			
152	195.8	920	0.85	16970	40			

