2803 Twin-Weld ISO 3821

Tweelingslang acetyleen/zuurstof conform ISO 3821:2019

Geschikt voor lassen en snijden, voor booglassen onder beschermend gas en aanverwante processen

- Zeer soepele en knikvaste slang
- Uitstekende UV- en verouderingsbestendigheid

Materiaal binnen: SBR/EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Blauw / Rood
Inlagen: Textiel inlagen

- Geëxtrudeerde brug tussen de slangen
- I.D.: 5x5, 6x6, 6x9, 8x8, 10x10mm

Zwillingschlauch Azetylen/Sauerstoff nach ISO 3821:2019

Geeignet zum Schweißen und Schneiden, zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren

- Hoch flexibel und knickfest
- Ausgezeichnete UV- undAlterungsbeständigkeit

Material Seele: SBR/EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Blau / Rot
Einlagen: Textileinlagen

- Extrudierte Verbindung zwischen Gas- und Sauerstoffschlauch
- I.D.: 5x5, 6x6, 6x9, 8x8, 10x10mm

Twin hose acetylene/oxygene according ISO 3821:2019

Suitable or welding and cutting, for arc welding under protective gas and related processes

- Very flexible and kink resistant
- Excellent resistance to UV and ageing

Material tube: SBR/EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Blue / Red
Reinforcements: Textile reinforcements

- Extruded connection between the hoses
- I.D.: 5x5, 6x6, 6x9, 8x8, 10x10mm

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
5*5	11	50	0	253	20
6,3*6,3	13	63	0	301	20
6,3*6,9	16	100	0	390	20
8*8	15	80	0	355	20
10*10	17	100	0	419	20

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice