SB 9813

Slijtvaste straalgritslang

Geschikt voor straaltoepassingen met zand, glas, metaal of soortgelijk materiaal bij oppervlaktereiniging

- Elektrisch geleidende binnenwand
- Uiterst slijtvaste binnenwand compound
- Pin-pricked buitenwand
- Zeer flexibel en ozon- en weersbestendig

Abriebfester Sandstrahlschlauch

Geeignet für Strahlanwendungen mit Sand, Glas, Metall oder ähnlichen Materialien zur Oberflächenreinigung

- Elektrisch leitfähige Seele
- Sehr abrasive Gummimischung der Innenseele
- Geprickte Decke
- Sehr flexibel und Ozon- und Witterungsbeständig

Abrasion resistant shotblast hose

Suitable for blasting applications using sand, glass, metal or similar material at surface cleaning

- Electrically conductive tube
- Extremely abrasion resistant tube compound
- Pin-pricked cover
- Very flexible and ozone and weather resistant

Materiaal binnen:	NR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	NR/SBR
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen	Textiel inlagen

Material Seele:	NR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	NR/SBR
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textiel inlagen

Material tube:	NR
Colour tube:	Black
Material cover:	NR/SBR
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textiel inlagen

- Slijtwaarde binnenwand < 40mm³ volgens ISO 4649:2024

- Abriebwert Seele < 40mm³ nach ISO 4649:2024

- Abrasion loss value tube < 40mm³ according ISO 4649:2024

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	27	130	0	524	12
16	30	160	0	610	12
19	33	190	0	658	12
25	40	250	0	868	12
32	48	320	0	1139	12
38	56	380	0	1503	12
51	71	410	0	2174	12
63	85	530	0	2818	12
75	93	650	0	2646	12

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM

Normeringen | Normen | Standards
EN ISO 4689/3861

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 12 bar | Max. 12 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 36 bar | Max. 36 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice