



Propane Roof ISO 3821

Heavy duty propaangasslang conform ISO 3821:2019 Speciaal ontwikkeld voor scheepswerven en dakdekkersbedrijven - Sterkere binnenwand om beschadigingen door slangpilaar te voorkomen - Extra sterke UV- en ozonbestendige buitenwand - Knikbestendig en toch zeer soepel en vormvast - Zeer goede torsiebestendigheid en hoge trekkrachten - Sterk gereduceerde gasdiffusie ten opzichte van standaard propaanslang			Heavy duty Propangasschlauch entsprechend ISO 3821:2010 Speziell entwickelt für Dachdeckerbetriebe und Schiffswerften - Stärkere Innenseele um Beschädigung durch Schlauchtülle zu vermeiden - Extra starke UV- und Ozonbeständige Decke - Knickfest, sehr flexibel und formstabil - Sehr hohe Torsionsbeständigkeit und hohe Zugfestigkeit - Niedrigere Gasdiffusion als beim Standardtyp			Heavy duty propane gas hose according ISO 8321:2019 Suitable for applications in shipyards and roofing companies - Thicker inner tube for increased resistance to cutting action by hose tail - Extra thick, UV- and ozone resistant cover - Kink resistant, highly flexible and dimensionally stable - Torsion resistant and excellent elongation properties - Reduced gas diffusion compared to standard ISO 3821 type		
Materiaal binnen: NBR/PVC Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: NBR/EPDM Kleur uitwendig: Oranje Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: NBR/PVC Farbe Seele: Schwarz Material Decke: NBR/EPDM Farbe Decke: Orange Einlagen: Textileinlagen			Material tube: NBR/PVC Colour tube: Black Material cover: NBR/EPDM Colour cover: Orange Reinforcements: Textile reinforcements		
- Slangleidingen moeten conform NEN-EN 1256 en NEN-EN 560 zijn [zie veiligheidsblad PGS 22 en NPR 2578]			- Schlauchleitungen müssen NEN-EN 1256 und NEN-EN 560 entsprechen [siehe auch PGS 22 und NPR 2578]			- Hose assemblies must conform NEN-EN 1256 and NEN-EN 560 [see national regulations for safe handling of gas equipment]		
Binnen Innen Inside ø mm 8	Buiten Aussen Outside ø mm 15.5	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm 70	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar 0	Gewicht Gewicht Weight gr/m 280	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar 20	Normeringen Normen Standards ISO 3821:2010 EN 1256 EN 560 PGS 22 NPR 2578 Temperatuur Temperatur Temperature Min. -30 °C Max. 70 °C Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 20 bar Max. 20 bar Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 80 bar Max. 80 bar		

